

Produktinformation:

Bital-bånd 989

Selvklebende bitumen reparationsbånd**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Bital-Bånd 989 er et selvklebende reparationsbånd bestående af en aluminium/bly-farvet alu-folie belagt med stærkt klæbende bitumen baseret klæber.

Båndet anvendes til tætning og sammenklæbning af tagrender, rytterlys, ovenlys, tagrygning, skotrender, mure, afløbsrør, blyinddækninger m.m.

Båndet har gode rustbeskyttende egenskaber.

Båndet er enkelt og hurtigt at anvende.

**Fysiske / kemiske data:****Bånd:**

Materiale:	Aluminiumsfolie med bitumen-klæber, selvklebende.
Rullelængde:	10 m.
Tykkelse:	1 mm
Rivstyrke:	7N (Din 53363)
Trækstyrke:	57N/10 cm (ISO 1421)
Brudforlængelse:	24 %
Forskydningsstyrke:	Tør beton: 0,9 N/cm ² Primet beton: 3,2 N/cm ²
Temperaturbestandighed:	-20°C til +70°C
Holdbarhed:	24 måneder i uåbnet emballage

Emballage:

Varenr.	Størrelse	Farve	DB-nr.
98910	50 mm	Alu-farvet	8635120
98911	100 mm	Alu-farvet	8635146
98920	50 mm	Bly-farvet	8635187
98922	100 mm	Bly-farvet	8635203
98923	150 mm	Bly-farvet	8635211
98924	200 mm	Bly-farvet	8635229
98925	300 mm	Bly-farvet	8635237



Brugsanvisning:

- Forbehandling:** *Underlaget skal være rent, tørt, fri for fedt, støv og løse partikler. Skarpe kanter fjernes/afrundes. Zinktagreder slibes med ståluld og aftørres med rensebenzin.*
- Porøse og sugende underlag primes med Primer 963.*
- Vær opmærksom på, at bitumenbaserede produkter kan misfarve malede overflader. Desuden kan båndet, hvis det udsættes for opløsningsmidler fra f.eks. alkydmaling eller blødgørere fra pvc, fugemasser og lignende, give udsvedning.*
- Påføringstemperatur:** *+10 °C til +30 °C.
Hvis underlaget er koldere, kan man opvarme underlaget med føntørre eller varmeblæser.*
- Montering:** *Den ønskede længde afklippes ca. 5 cm af silikonepapiret fjernes og båndet trykkes godt fast. I takt med at båndet monteres, fjernes den resterende del af silikonepapiret, undgå luftblærer. Ved overlap af 2 stykker Bital-bånd skal overlappet være 5 cm.*
- Efterbehandling:** *Båndet kan overmales med de fleste typer af maling. De anbefales dog altid at der udføres en test.*
- Opbevaring:** *Båndet opbevares tørt og køligt (max 30 °C).*

Sikkerhed:

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75