

Produktinformation:

Concrete Fix 549

Ready to use

Fugereparationsmørtel på patron**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Concrete Fix 549 er en acrylbaseret reparationsmørtel på patron, som anvendes til reparation af huller og revner i murværk, såvel ude som inde.

Concrete Fix 549 hæfter på de fleste materialer som mursten, beton og cement, og er efter tørring både vej- og vandbestandig. Den kan efterfølgende slibes og males.

Concrete Fix 549 er nem at påføre ved hjælp af en fugepistol.

Produktet egner sig ikke til bevægelsesfuger.

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.

**Fysiske / kemiske data:****Fugemørtel:**

Type:	Færdigblandet acrylbaseret fugemørtel
Farve:	Grå
Densitet:	1,74 kg/l
Konsistens:	Pasta/Cement
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	DB.nr
54933	300 ml patron	1859298



Brugsanvisning:

- Dimensionering af fugen:** Fuger hvortil der anvendes Concrete Fix 549 bør dimensioneres således at forholdet mellem fugebredde og fugedybde er 1:1 op til 10 mm, dog min. 5 mm. For fuger over 10 mm bør fugedybden være fugebredden divideret med 3 plus 6 mm.
- Forberedelse af materialer:** Fugesiderne skal være rene, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.
- Anvendelsesbetingelser:** Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C. Bør dog ikke anvendes i direkte sollys.
- Påføring:** Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter fugespidsen skrues på. Fugemørtlen påføres ved hjælp af hånd- eller trykluft pistol.
- Undlad at sætte for meget tryk på patronen, da man herved risikerer at "afvande" produktet. Dette kan efterlade en tør masse bag stemplet, hvilket bevirker at patronen ikke kan tømmes helt.
- Fugen trykkes på plads og glattes med en fugeske
- Hærdning:** Gennemhærdning i løbet af 1 - 2 døgn afhængig af temperatur og luftfugtighed.
- Efterbehandling:** Concrete Fix 549 kan efter gennemhærdning slibes og overmales med de fleste malingstyper. På grund af de mange forskellige produkter på markedet, anbefaler vi dog at man udfører en prøve.
- Rengøring:** Værktøj rengøres - og fugemørtel fjernes med varmt vand. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**